

The logo for Telmastainless, featuring the company name in white, bold, uppercase letters on a blue rectangular background.

Hastelloy X

Werkstofnummer: 2.4665

Chemische samenstelling: Ni=rest, Mo=9%, Cr=22,2%, Fe=18,5%, W=0,6%, Co=1,5%

Hastelloy X heeft een zeer goede oxidatieweerstand (tot 1200 °C). Deze legering vind haar toepassing in turbines, ovens enz. Hastelloy X heeft net als de andere Hastelloy legeringen goede corrosieweerstand tegen chemicaliën. Een zwavel en/of een chloorhoudende atmosfeer kunnen bij hoge temperatuurstoepassing aantasting veroorzaken.

Toepassing:

Meer bij hoge temperatuur dan voor corrosieweerstand in de procesindustrie.

A large, faded version of the Telmastainless logo, with the company name in white, bold, uppercase letters on a light blue rectangular background.

Telmastainless BV
Industrieterrein het Goor
Bredesteeg 4 7041 GV s'Heerenberg
Tel: 0314- 665238 Fax: 0314 – 668059
E-mail: info@telmastainless

